

ADHESIVO PARA CERAMICAS HIDROFUGO



Características del producto

Tipo de producto

Mezcla adhesiva IMPERMEABLE aditivada con hidrofugo para la colocación de pisos y revestimientos de alta y media absorción, hasta 60x60 cm, en interior y exterior.

Aspecto de producto

Polvo de aspecto grisáceo.

Composición

Cemento gris, áridos de granulometría compensada, hidrófugo y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Densidad

1500 kg/m³

Presentación

Bolsa de polipropileno de 25kg.

Conservación

12 meses en empaque original, cerrado y resguardado del sol directo y la humedad.

Propiedades de empleo

Humectación de la mezcla

Amasar a razón de 4 a 5 kg de mezcla por litro de agua aproximadamente.

Densidad de la mezcla

1600 kg/m³

Tiempo de reposo después de amasado

Entre 5 a 10 minutos.

Vida de la mezcla

1 hora aprox (puede variar dependiendo de las condiciones climáticas)

Tiempo de secado

Entre 24 a 48 horas para transito liviano (dependiendo las condiciones climáticas)

Capacidad de humectación

<15 minutos



TIPOS DE PIEZAS

- Azulejos
- Mosaicos
- Cerámicos

Tiempo de corrección

30 minutos.

Prestaciones finales

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial

0.7 MPa

Aplicacion

Preparación del soporte

Comprobar que el soporte donde se aplicara el producto este limpio y seco, libre de polvo, aceites, pinturas, etc.

Con ayuda de una regla metálica de 2 metros, comprobar la planeidad del soporte con un margen de diferencia en este no mayor a los 5 mm.

Antes de realizar la aplicación del producto eliminar partes sueltas, reparar grietas y filtraciones de humedad que pueda tener el soporte.

Utilizar doble encolado en grandes piezas o de gran tamaño

En caso de que el soporte este expuesto al sol humedecerlo previamente.

Precauciones

Proteger las piezas recién colocadas del calor intenso o la lluvia.

No aplicar en temperaturas inferiores a 10° y mayores a 30°.

No mojar las piezas hasta transcurridas 24 - 36 horas de su colocación.

Proteger los pisos y revestimientos de la exposición al sol directo y a las heladas durante un lapso mínimo de 7 días desde su colocación.

No aplicar con condiciones de fuertes vientos.

En carpetas de cemento y revoques a base de cal o cemento - cal dejar secar y fraguar lo suficiente antes de la colocación de pisos y revestimientos.

No agregar arena, cemento ni cualquier otro producto a la mezcla.

Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.

Aplicación de la mezcla

- 1º En un balde agregar **GLUEMIC gris para cerámica HIDROFUGO** e incorporar de forma paulatina agua limpia a la mezcla (entre 4 a 5 kg por litro de agua). Amasar esta de forma manual o mecánica hasta obtener una pasta homogénea. Posteriormente dejar reposar entre 5 y 10 minutos.
- 2º Extender sobre el soporte en paños de 1 m² con ayuda de una llana dentada, peinando el material para regularizar el espesor de los surcos. En caso de necesitarlo doble encolar la pieza (se recomienda en piezas que irán en paredes exteriores que reciban las inclemencias climáticas mas fuertes)
- 3º Colocar la pieza y ejercer una buena presión para un buen aplastado de los surcos. Dejar una junta respetando el espesor recomendado por el fabricante de la pieza.
- 4º Dejar transcurrir entre 24 a 48 horas y proceder al empastinado con **Pastinas GLUEMIC**.

LLANA	RENDIMIENTO POR BOLSA DE 30 KG	CONSUMO POR M ²
Nº 6	8 M ²	3 KG/M ²
Nº 8	6.25 M ²	4 KG/M ²
Nº 10	5 M ²	5 KG/M ²
Nº 12	4 M ²	6 KG/M ²

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente