

Características del producto

Tipo de producto

Revoque fino a la cal, con cemento, para aplicar sobre superficies ya revocadas en exterior.

Aspecto de producto

Polvo de aspecto blanquecino.

Composición

Cal aérea hidratada, cemento portland, áridos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Soporte

Revoque grueso peinado.

Densidad

1300 kg/m³

Presentación

Bolsa de polipropileno de 25 kg.

Conservación

12 meses en empaque original, cerrado y resguardado del sol directo y la humedad.

Propiedades de empleo

Humectación de la mezcla

Amasar a razón de 3 a 4 kg de mezcla por litro de agua aproximadamente.

Densidad de la mezcla

1800 kg/m³

Tiempo de reposo después de amasado

Entre 5 a 10 minutos.

Vida de la mezcla

2 horas aprox (puede variar dependiendo de las condiciones climáticas)

Tiempo de secado

Entre 24 a 36 horas (dependiendo las condiciones climáticas)

Aplicacion

Preparación del soporte

Comprobar que el soporte donde se aplicara el producto este limpio, libre de polvo, aceites, pinturas, etc.

Con ayuda de una regla metálica de 2 metros, comprobar la planeidad del soporte con un margen de diferencia en este no mayor a los 5 mm.

En revoques u hormigones nuevos se debe esperar 15 días desde su realización para poder aplicar el producto.

Antes de realizar la aplicación del producto eliminar partes sueltas, reparar grietas y filtraciones de humedad que pueda tener el soporte.

Evitar que el soporte este expuesto al sol, humedecerlo con abundante agua previamente.

Precauciones

No aplicar con el soporte empapado de agua.

No aplicar sobre el ladrillo directamente.

Se recomienda rociar el soporte una vez curado (4 hs aprox.) para evitar un secado violento que pueda ocasionar fisuras.

Proteger el producto recién colocado del calor intenso o la lluvia.

No aplicar en temperaturas inferiores a 10° y mayores a 30°.

Proteger los revoques y revestimientos de la exposición al sol directo y a las heladas durante un lapso mínimo de 7 días desde su colocación.

No aplicar con condiciones de fuertes vientos.

No agregar arena, cemento ni cualquier otro producto a la mezcla.

Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.

Aplicación de la mezcla

1. En un balde agregar **GLUEMIC Fino Exterior** e incorporar de forma paulatina agua limpia a la mezcla (entre 3 a 4 kg por litro de agua). Amasar esta de forma manual o mecánica hasta obtener una pasta homogénea. Posteriormente dejar reposar entre 5 y 10 minutos.
2. Extender con ayuda de un frataso de madera capas sucesivas de forma uniforme hasta obtener un espesor de 3 mm.
3. Utilizando el frataso, realizar movimientos circulares sobre la mezcla luego de cada una de las capas. Una vez comenzado el endurecimiento del producto, pasar un fieltro humedecido para lograr una terminación fina.

Rendimiento

Sobre paredes homogéneas y lisas, el rendimiento esperado es de 2 a 3 kg por m² x mm de espesor.