

## Características del producto

### **Tipo de producto**

Pastina para el tomado de juntas de entre 2 a 5 mm en piezas de media y alta absorción.

### **Aspecto de producto**

Polvo de color.

### **Composición**

Cemento blanco, áridos blancos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.

### **Densidad**

1150 kg/m<sup>3</sup>

### **Presentación**

Bolsa de polipropileno de 1,5 kg o 5 kg.

### **Conservación**

12 meses en empaque original, cerrado y resguardado del sol directo y la humedad.

## Propiedades de empleo

### **Humectación de la mezcla**

Amasar a razón de 1,5 kg de mezcla (bolsa completa) con entre 400ml a 500 ml de agua limpia.

### **Densidad de la mezcla**

1550 kg/m<sup>3</sup>

### **Tiempo de reposo después de amasado**

Entre 2 a 5 minutos.

### **Vida de la mezcla**

45 minutos aproximadamente (puede variar dependiendo de las condiciones climáticas)

### **Tiempo de secado total.**

Entre 24 a 48 horas (dependiendo las condiciones climáticas)

### **TIPOS DE PIEZAS**

- Azulejos
- Mosaicos
- Cerámicos

BLANCO
GRIS HUMO
GRIS ROCA
NEGRO
ARENA
OCRE

## Prestaciones finales

### Resistencia a la compresión.

15 MPa

### Resistencia a la flexión.

3,5 MPa

### Resistencia a la abrasión.

1000 mm<sup>3</sup>

### Retracción.

1,5 mm/m

## Aplicacion

### Preparación del soporte

Comprobar que el soporte donde se aplicara el producto este limpio y seco, libre de polvo, aceites, pinturas, etc.

En superficies porosas proteger los bordes de estas para facilitar la posterior limpieza.

Antes de realizar la aplicación del producto eliminar partes sueltas.

En caso de que el soporte este expuesto al sol humedecerlo previamente.

Dejar transcurrir entre 24 a 48 horas desde la colocación de la pieza hasta el empastinado.

### Precauciones

Mantener las juntas húmedas por medio de un rociador cuando esta comience su endurecimiento.

Proteger la mezcla recién colocadas del calor intenso o la lluvia.

No aplicar en temperaturas inferiores a 10° y mayores a 30°.

No aplicar con condiciones de fuertes vientos.

No agregar arena, cemento ni cualquier otro producto a la mezcla.

Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.

## Aplicación de la mezcla

- 1º En un balde agregar **GLUEMIC pastina basic** e incorporar de forma paulatina agua limpia a la mezcla. Amasar esta de forma manual o mecánica hasta obtener una pasta homogénea. Posteriormente dejar reposar entre 2 y 5 minutos.
- 2º Rellenar las juntas con una espátula de goma ejerciendo presión para que la mezcla rellene la totalidad del espacio.
- 3º Cuando comience el endurecimiento realizar el acabado con una esponja ligeramente húmeda. Posteriormente mantener húmedas las juntas con ayuda de un rociador con agua limpia.
- 4º Dejar transcurrir 24 horas como mínimo y comenzar la limpieza final cuando la mezcla esté completamente seca, con ayuda de un paño o esponja húmeda.

### Consumo en kg/m<sup>2</sup> segun tamaño de pieza.

ANCHO DE JUNTA	5 x 5	10 X 10	20 X 25	45 X 45
2 MM	0,553	0,433	0,175	0,108
3 MM	0,700	0,650	0,262	0,162
4 MM	0,847	0,866	0,349	0,216
5 MM	0,994	1,083	0,437	0,270

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.